

	
Sand & Grus AB Jehander Box 47124 100 74 STOCKHOLM www.jehander.se	04
Produktionsanläggning Enhörna Box 63 150 23 Enhörna Tfn 08-550 441 80 Fax 08-550 447 70	
SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsändamål	
280 Samkross	
Sortering	0/16
Kornstorleksfördelning	G_A85 GT_A10
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet	NPD
Vattenabsorption	NPD
<u>Renhet</u> Finmaterialhalt	f₇
Finmaterialkvalitet	NPD
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD
<u>Samman</u> Syralösligt sulfat	NPD
<u>sättning/-</u> Total svavelhalt	NPD
<u>/halt</u> Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	NPD
Motstånd hos nötning hos grov ballast	NPD
<u>Farliga</u> Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
<u>ämnen</u> Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
"Sonnenbrand" hos basalt	NPD
Frostbeständighet	NPD

Deklarerad kornstorleksfördelning för samtalen ballast 0/16

Sikt (mm)	0,063	D/2	D	1,4D	2D
Gräns övre	7	75	100		
Passerande (%)	4	65	98	100	
Gräns undre	1	55	85	100	