



VäggBI

Produktbeskrivning

VäggBI är en betong speciellt utformad för att leda till en hög ytkvalitet. VäggBI levereras med 16 mm maximal stenstorlek, konsistensklass S 4 (sättnått 160-210 mm) och som vibreringsfri och i hållfasthetsklasserna C 25/30, C 28/35 och C 32/40.

Egenskaper

VäggBI:s utprovade och dokumenterade sammansättning minimerar utlagings- och spacklingsarbetet. I kombination med lämpliga åtgärder på byggarbetsplatsen kan ytor erhållas som inte kräver utlagning och spackling.

Hantering

Vid gjutning med VäggBI bör man på byggarbetsplatsen tänka på att:

- formytans material är av god kvalitet
- formytan är väl rengjord
- en beprövad formolja används och i rätt mängd
- betongens störhöjd begränsas
- systematisk vibrering av betongen tillämpas.
Avstånden mellan nedsticken bör vara högst 8 x tubdiametern. Stavvibratorm dras sakta upp ur den vibrerade betongen.

Användningsområden

VäggBI är avsedd för alla typer av vertikala konstruktioner som t ex väggar och pelare där det ställs höga krav på ytkvaliteten, t ex krav avseende ytporer enligt tabeller i Hus AMA. VäggBI både i konstruktioner där ytorna skall målas eller tapetseras eller förbli obehandlade.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel 08-625 62 00
Fax 08-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel 0418-43 17 48
Fax 0418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel 063-10 40 75
Fax 063-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel 013-15 63 49
Fax 013-16 32 04

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENT Group