



# Betong med snabbhårdnande cement

## Produktbeskrivning

Betong med snabbhårdnande cement, cementtyp CEM 1 52,5 R har snabbhållfasthetstillväxt under de första dygna.

## Egenskaper

Betong med snabbhårdnande cement har följande egenskaper:

- kort tillstyvnadstid
- snabb hållfasthetsutveckling under de första dygna

## Hantering

Vintergjutning med Betong med snabbhårdnande cement kräver ofta kompletterande åtgärder som:

- uppvärmda och isolerade formar
- varmbetong
- tidig täckning
- intäckning

## Användningsområden

Betong med snabbhårdnande cement är lämplig för konstruktioner där man strävar efter tidig formrivning vilket kan vara aktuellt i samband med vintergjutning.

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418-43 17 48  
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63-10 40 75  
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13-15 63 49  
Fax +46 (0)13-16 32 04

**Betongindustri**  
HEIDELBERGCEMENTGroup