



Pumpbetong Special

Produktbeskrivning

Pumpbetong Special är en pumpbetong speciellt sammansatt för att kunna användas när pumpslang med liten dimension används. Pumpbetong Special kan levereras med de vanligaste cementtyperna.

Hållfasthetsklass	Stenstorlek d _{max} i mm	Konsistensklass	Vctekv
C 28/35	8 och 16	S 5	0,60
C 28/35 Lufttillsatt	8 och 16	S 5	0,55
C 32/40	8 och 16	S 5	0,55
C 32/40 Lufttillsatt	8 och 16	S 5	0,45
C35/45	8 och 16	S 5	0,50
C35/45 Lufttillsatt	8 och 16	S 5	0,40
C 45/55	8 och 16	S 5	0,40
C 45/55 Lufttillsatt	8 och 16	S 5	0,40
TorkBI 1	8 och 16	S 5	0,34
TorkBI 3	8 och 16	S 5	0,43

Egenskaper

Pumpbetong Special har genom den speciellt framtagna sammansättningen i förhållande till normal pumpbar betong en förstärkt driftsäkerhet. Den goda pumpbarheten medverkar också till att mycket god gjutbarhet har skapats.

Hantering

Pumpbetong Special transporteras, gjutes och härddas som normal betong med motsvarande konsistens. Man bör tänka på att gjuta betongen direkt efter den kommit till arbetsplatsen då konsistensen annars reduceras med tiden och att vibreringen anpassas till konsistensen.

Användningsområden

Pumpbetong Special kan användas vid pumpning i slang med liten dimension, ned till 40 mm och i kombination med långa pumplängder.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel 08-625 62 00
Fax 08-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
268 73 Billeberga
Tel 0418-47 56 10
Fax 0418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel 063-10 40 75
Fax 063-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel 013-15 63 49
Fax 013-16 32 04