



Information produit

Stamix® est un mortier prêt à l'emploi livré sur le chantier, avant le début des activités de la journée. Stamix® peut être utilisé pour des blocs de béton lourds ou léger, des briques perforées ou des briques de façade.

Spécifications techniques

Stamix® a été conçu en sélectionnant rigoureusement les matériaux les plus adaptés (granulats, ciment, adjuvants), conformes à des normes de qualité strictes.

Stamix® est un mortier de classe M10, selon la norme NBN EN 998-2. D'autres spécifications sont possibles sur demande.

Résistance à la compression après 28 jours (*)	N/mm ²	≥ 10
Teneur en air	%	16 ± 3
Masse volumique à l'état frais	kg/m ³	1700 ± 100
Durée d'ouvrabilité	heures	≥ 30
Étalement	dm	≥ 1,3

(*) Valeur moyenne, mesurée sur des prismes de contrôle (4x4x16cm) conservés dans des conditions normalisées

Applications

Stamix® peut être utilisé pour la maçonnerie de murs porteurs et non porteurs en blocs de béton, briques perforées, briques de parement, ...

Avantages

- Stamix® est un mortier particulièrement onctueux, qui se pose aisément.
- Au contact des blocs de maçonnerie, le mortier s'épaissit légèrement.
- Stamix® est livré tôt le matin ou la nuit sur le chantier, si bien que les maçons peuvent commencer à travailler dès leur arrivée. Il n'est pas nécessaire de prévoir de la main d'œuvre, des équipements ou de l'espace supplémentaire pour préparer le mortier.
- Ce mortier a une durée d'ouvrabilité garantie de 30 heures.
- Inter-Beton garantit pour Stamix® une résistance à la compression normalisée d'au moins 10 N/mm².

Conditions d'utilisation

- Prévoyez des bacs de 200 litres pour stocker le mortier. Des bacs appropriés sont en vente auprès de nos services.
- Nos chauffeurs doivent avoir facilement accès à ces bacs lorsque le mortier est livré.
- N'ajoutez pas d'eau au mortier frais; celui-ci perdrait de sa qualité.
- Protégez le mortier résiduel de la dessiccation, de la pluie et du gel.

Inter-Beton n.v.

Maatschappelijke zetel

Terhulpesteenweg 185

B-1170 Brussel

Tel +32 (0)2 678 33 00

Fax +32 (0)2 678 33 03

info@interbeton.be

www.interbeton.be

Le lendemain, il suffit de remélanger quelque peu le mortier avant de reprendre les travaux de maçonnerie.

- L'élévation de la maçonnerie à atteindre dépend du type de travaux de maçonnerie et des conditions atmosphériques.
- Toute maçonnerie fraîche doit être protégée en cas de conditions atmosphériques défavorables (pluie, vent, gel, etc.).
- L'apparition d'efflorescences blanches dépend souvent de facteurs externes (conditions atmosphériques, type de pierre, etc.) et ne peut pas toujours être évitée. Inter-Beton ne peut en être tenu responsable.

Garantie de qualité

Stamix® est un produit bénéficiant de la garantie de qualité Inter-Beton qui s'appuie sur un contrôle minutieux en laboratoire. Ce contrôle est effectué conformément à la norme NBN EN 998-2. Un rapport de ces contrôles est disponible sur demande. Stamix® est fabriqué dans des centrales disposant de la certification Benor.

Livraison

Il suffit de contacter la centrale la plus proche de votre chantier, au plus tard le jour avant la livraison.

Informations de sécurité

Stamix® est un produit à base de ciment. Evitez tout contact de la peau avec le mortier frais : portez les moyens de protection individuelle indispensables (chaussures et/ou bottes de sécurité, vêtements de travail, gants, lunettes de protection, ...).

Consultez notre dépliant "informations relatives à la sécurité lors de la mise en oeuvre du béton" sur notre site Internet.

Informations légales

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience acquise à un moment donné. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande ou de compatibilité avec un but spécifique et n'engagent aucune responsabilité résultant d'un quelconque lien juridique. L'utilisateur doit tester la compatibilité du produit avec l'application et l'objectif visés. Inter-Beton se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Consommation

Remarque: Ces quantités sont indicatives et tiennent compte d'une perte de 50 % pour les briques de façade et blocs de béton plein, et de 100% pour des briques perforées et blocs de béton creux.

Briques de façade		Briques perforées	
Dimension de la brique (lxlxh)	Quantité de mortier (litres/m²)	Dimension de la brique (lxlxh)	Quantité de mortier (litres/m²)
190x90x50	27	290x90x90	23
190x90x65	23	290x90x140	18
190x90x90	20	290x90x190	15
210x100x40	35	290x140x90	36
210x100x50	31	290x140x140	27
210x100x65	26	290x140x190	23
240x90x40	31	290x190x90	49
240x90x50	27	290x190x140	37
290x90x40	31	290x190x190	31
290x90x50	26		
290x90x60	23		

Bloc de béton		Bloc de béton creux	
Dimension du bloc (lxlxh)	Quantité de mortier (litres/m²)	Dimension du bloc (lxlxh)	Quantité de mortier (litres/m²)
290x90x140	13	290x90x190	15
290x90x190	11	290x140x140	27
290x140x190	17	290x140x190	23
290x190x190	23	290x190x140	37
390x90x190	10	290x190x190	31
390x140x190	15	390x90x190	13
390x190x190	21	390x140x190	21
		390x190x190	28

Entre professionnels

Le béton prêt à l'emploi, c'est notre métier! C'est pourquoi, nous vous proposons un vaste assortiment de produits. Mais, en plus, nous vous conseillons. Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous répondre! Nous vous proposerons une solution constructive appropriée, formulée sur base de notre expérience, de nos recherches permanentes et de notre connaissance des produits. Les réponses que vous recevrez seront personnelles, pratiques et bien fondées. En tant que professionnel de la construction, vous êtes notre interlocuteur privilégié.