



Productinformatie

Parcmix® is stortklaar beton speciaal ontworpen voor gebruik als esthetische buitenverharding. Het uitzicht wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze van de granulaten, het al dan niet gebruik van kleurstoffen en de uitwasdiepte. Parcmix® biedt de mogelijkheid de verharding in te passen in het architecturale concept van de omgeving.

Parcmix® is een beton op maat, dat aangepast wordt aan de specifieke behoefte van uw werf.

Technische specificaties

Parcmix® komt tot stand door een nauwkeurige selectie van de aangepaste grondstoffen: granulaten, cement, hulpstoffen, vulstoffen. Het mengsel laat een vlotte plaatsing toe en accentueert na uitwassing de granulaten. Parcmix® is bestand tegen de inwerking van doozouten.

Parcmix® is standaard verkrijgbaar in 2 varianten: al dan niet met ingesloten lucht. Afwijkende specificaties zijn mogelijk op aanvraag (bvb. overeenkomstig de regionale lastenboeken voor wegeniswerken).

	Met ingesloten lucht	Zonder ingesloten lucht
Sterkteklasse	C30/37	C35/45
Gebruiksdomein	Gewapend beton	Gewapend beton
Omgevingsklasse	EE4(A)	EE4
Consistentieklasse	S4	S4
Dmax	8 of 16 mm	8 of 16 mm
Cementtype	CEM III/A 42,5 N LA	CEM III/A 42,5 N LA

Parcmix® wordt standaard aangeboden met de granulaten en kleurstoffen die beschikbaar zijn in de verschillende betoncentrales.

Raadpleeg de centrale in uw buurt.

In realiteit kan het uitzicht enigszins afwijken van de afgebeelde foto's door natuurlijke variaties in de gebruikte grondstoffen en de eigenheid van beton.



Inter-Beton n.v.

Maatschappelijke zetel

Terhulpesteenweg 185

B-1170 Brussel

Tel +32 (0)2 678 33 00

Fax +32 (0)2 678 33 03

info@interbeton.be

www.interbeton.be

Toepassingen

Parcmix® kan gebruikt worden voor de verharding van buitenoppervlakken, zoals:

- Pleinen
- Verhoogde kruispunten;
- Wandelpaden, fietspaden
- Opritten, terrassen

Voordelen

- Parcmix® is een duurzaam beton, bestand tegen de inwerking van dooizouten
- Parcmix® is gemakkelijk te verpompen maar kan ook rechtstreeks geplaatst worden;
- Parcmix® biedt de ontwerper maximale architecturale vrijheid en geeft een persoonlijk karakter aan elke toepassing;
- Parcmix® brengt het levendig karakter van beton het best tot uiting.

Uitvoeringsrichtlijnen

- Parcmix® dient geplaatst te worden door gespecialiseerde vaklui;
- Minimum dikte: 12cm à 20 cm in functie van de belasting;
- Krimpwapening in het bovenste deel van de verharding is aanbevolen;
- Bedenk voor het storten van het beton op welke plaats krimp- en uitzettingsvoegen zullen voorzien worden. Deze bepalen immers mee het uiteindelijke aspect van de verharding;
- Onmiddellijk na het afstrijken wordt een oppervlakte vertrager op het oppervlak gespoten. Kies een product dat het verse beton beschermt tegen vroegtijdig uitdrogen. Houdt er bij het ontwerp rekening mee dat de volledige oppervlakte toegankelijk blijft om deze aan te brengen;
- Na inachtnaam van een wachtperiode, wordt de toplaag met een hogedrukreiniger afgespoten. Zorg ervoor dat het afgespoten water en de pap kan opgevangen worden, zodat de vast delen kunnen

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van onze producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Inter-Beton behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



bezinken en later kunnen afgevoerd worden.

- Het oppervlak kan nabehandeld worden met het oog op een gemakkelijker onderhoud;
- Parcmix® is een cementgebonden materiaal dat onderhevig is aan krimp. Scheuren kunnen niet altijd vermeden worden;
- Ten einde een idee te krijgen over het uiteindelijke uitzicht, raden we aan een proefelement te storten dat representatief is voor het te realiseren werk.

Kwaliteitswaarborg

Parcmix® is een product met Inter-Beton kwaliteitswaarborg, steunend op een nauwgezette kwaliteitscontrole in onze laboratoria. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de NBN EN 206-1 en NBN B 15-001. Een proces verbaal van deze controles is verkrijgbaar op aanvraag.

Parcmix® wordt standaard geleverd onder Benor-keurmerk.

Levering

Parcmix® is een product dat op maat van de specifieke behoefte ontwikkeld wordt. Neem tijdig contact met onze diensten.

Veiligheidsinformatie

Parcmix® is een cementgebonden product. Vermijd huidcontact met de verse specie: draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen of -laarzen, werkkledij, handschoenen, veiligheidsbril, ...). Raadpleeg onze folder "veiligheidsinformatie bij het verwerken van beton" via onze website www.interbeton.be.

Van vakman tot vakman

Beton? Dat is ons vak! Daarom beschikken wij over een uitgebreid productpakket. Maar belangrijker, wij staan u bij met raad en daad. U hebt vragen? Wij geven antwoorden! Op basis van jarenlange ervaring in het vakgebied, continue research, een uitstekende productkennis en knowhow vinden onze vakmensen altijd een correcte en constructieve oplossing. Gefundeerd, praktisch en op maat. Wij zijn dé gesprekspartners voor elke vakman in de bouw.