



GlättBI

Produktbeskrivning

GlättBI är en betong med förkortad tillstyvnadstid i jämförelse med normal betong.

Hållfasthetsklass	Konsistensklass	Maximal ballaststorlek, mm
C 28/35	S2 – S4	12, 16 resp 27
C 32/40	S2 – S4	12, 16 resp 27
C 35/45	S2 – S4	12, 16 resp 27
C 40/50	S2 – S4	12, 16 resp 27

GlättBI levereras med Byggcement (CEM II/A-LL 42,5 R) och Snabbcement (CEM I 52,5 R) och kan levereras med förhöjd temperatur.

Egenskaper

Genom den förkortade tillstyvnadstiden kan glättningen utföras tidigare i jämförelse med normal betong vilket bl.a. minimerar övertidsarbete och möjliggör en bättre planering av arbetsplatsens resurser.

Hantering

Gjutning med GlättBI utförs normalt på samma sätt som för normal betong. Vid gjutning av GlättBI med förhöjda temperaturer bör betongen omhändertas direkt och detsamma gäller om speciella byggplatsåtgärder skall vidtas som syftar till att betongens tillstyvnad påskyndas.

Användningsområden

GlättBI är främst avsedd att användas vid gjutning av plattor och bjälklag där ytan skall färdigställas med glättning.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel 08-625 62 00
Fax 08-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel 0418-43 17 48
Fax 0418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel 063-10 40 75
Fax 063-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel 013-15 63 49
Fax 013-16 32 04