



Varmbetong

Produktbeskrivning

Varmbetong är betong med en leveranstemperatur över 15°C. Vi erbjuder följande alternativ:

- Varmbetong med leveranstemperatur 16-20°C
- Varmbetong med leveranstemperatur 21-25°C

Egenskaper

Varmbetongens egenskaper gör att:

- glättningen kan påbörjas tidigare
- risken för tidig nedfrysning minskar
- uppvärmningskostnaderna blir lägre
- formrivningen kan göras tidigare
- risken för skador vid formrivningen minskar

Hantering

För att fullt utnyttja Varmbetongens fördelar bör man på arbetsplatsen bl a vidta följande åtgärder:

- snabb hantering av den färska betongen
- snabb täckning av nygjuten betong
- bra isolering av väggformarna
- god intäckning under bjälklag
- användning av uppvärmda formar vid minusgrader

Användningsområden

Varmbetong är speciellt lämplig när ett snabbt tillstyvnande och en snabb hållfasthetstillväxt önskas.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04