JehAMA

RUBRIK enligt
AMA Anläggning 07
och
RA Anläggning 07

		Grusprodukter														Bergkrossprodukter																				Jord-produkter			Viktiga kommentarer!
		Puts, sandlådesand 0/3(2)	Mur-, slip-, kabel-, fog-, dressand	Betong-, sätt-, drän-grus	Mosand (sorterad el osorterad)	Singel 4/8	Singel 4/11	Singel 8/11	Singel 8/16	Singel 8/32	Singel 16/28	Singel 16/32	Singel tv (EU-, gungsand, Rheax)	Singel tv (EU-, gungsand)	Singel tvättat (sand)	Stenmjöl 0/2	Stenmjöl 0/4	Stenmjöl (Fjärtex)	Stenmjöl 0/8	Makadam 4/8	Makadam 4-6/16	Makadam 8/11	Makadam 8/16	Makadam 11/16	Makadam tv (JV-ballast) 11/32	Makadam 16/22	Makadam16/32	Makadam 32/63	Makadam (Bro)	Skärv ca 100/300	Bergkross 0/16 (18)	Bergkross 0/32	Bergkross 0/63	Bergkross 0/90	Bergkross 0/150	Bergkross 0/200	Sprängsten x/y	Anläggningsjord (Humustex)	Planteringsjord	B-jord (Säjord)	
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M																																					
BCB.111	Avledning av vatten med dränerande lager											(●)															●												Fler makadamsorteringar (och singel-) duger
BCB.44	Skydd av markyta i träds och buskars rotzon																										●	●											Mak 16/65 föreskrivs, angivna sorteringar blandas. Sthlms Trafkont föreskriver 32/63
BEB.11	Flyttning av stolpe, staket, skylt m m			(●)															●												●	●	●							Inga krav på kornstorleksfördelning
CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M																																					
CEB.111	Fyllning med sprängsten för väg, plan o d																												●							●			
CEB.1111	Fyllning kategori A med sprängsten för väg, plan o d																												●							●			
CEB.11111	Fyllning kategori A med osorterad sprängsten för väg, plan o d																																			●			Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek
CEB.11112	Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d																																		●	●	●			Endast sorterad sprängsten enl tab CEB/1
CEB.11113	Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för väg, plan																																		●	●				Endast krossad sprängsten enl tab CEB/2
CEB.1112	Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d																																			●				Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek
CEB.1113	Fyllning kategori C med sprängsten för väg, plan o d samt sammansatt yta																												●							●			<1 m från terassyta max stenstorlek 0,6 m
CEB.1121	Fyllning kategori A med jord- och krossmaterial för väg, plan o d																												●						●	●	●			Även makadamsorteringar och morän duger
CEB.11211	Fyllning kategori A med grovkornig jord och krossmaterial för väg, plan o d																												●						●	●	●			Även makadamsorteringar och morän duger
CEB.11212	Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg, plan od																																		●	●				AMA föreskriver fin- & blandkorniga jordarter, kan kräva dränerande lager enl CEF.1112
CEB.1122	Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d																												●							●	●			Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek
CEB.11221	Fyllning kategori B med grovkornig jord och krossmaterial för väg, plan o d																												●						●	●				Även makadamsorteringar och morän duger
CEB.11222	Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg, plan o d																																		●	●				AMA föreskriver fin- & blandkorniga jordarter, kan kräva dränerande lager enl CEF.1112
CEB.1123	Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o d samt sammansatt yta																												●						●	●	●			
CEB.113	Fyllning med sprängsten, grovkornig jord och krossmaterial efter schakt för utskiftning, utspetsning och utjämning för väg, plan o d																												●								●	●	
CEB.121	Fyllning med sprängsten för vegetationsyta																																			●			
CEB.122	Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta				●																																			Även morän o dyl, dock ej krossmaterial
CEB.211	Fyllning med sprängsten för grundläggning av byggnad																																			●				Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek
CEB.212	Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av byggnad																												●						●	●				Även makadamsorteringar och grov morän duger, stenstorlek <2/3 lagertjocklek
CEB.213	Fyllning med bergkrossmaterial för grundläggning av byggnad																											●												Makadam 22/63 föreskrivs
CEB.22	Fyllning under fribärande golv																												●						●	●	●			Även makadamsorteringar och morän duger; beakta stenstorlek vid pålning
CEB.31	Fyllning med sprängsten för järnväg																																			●				Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek, tätningslager enl DCH.16
CEB.321	Fyllning med grov- och blandkornig jord och krossmaterial för järnväg																												●						●	●				Även makadamsorteringar och morän duger, stenstorlek <1/2 lagertjocklek
CEB.322	Fyllning med bland- och finkornig jord för järnväg				●																																			Även finkornig morän duger, max stenstorlek <1/2 lagertjocklek
CEB.33	Fyllning med jord- och krossmaterial för breddning av befintlig järnvägsbank																														●	●	●	(●)						Kornstorleksfördelning enl DCH.16
CEB.331	Fyllning med grovkornig jord och krossmaterial för breddning av befintlig järnvägsbank																													(●)	●									Kornstorleksfördelning enl tab CEB/4
CEB.332	Fyllning med bergkrossmaterial för breddning av befintlig järnvägsbank																																●							Kornstorleksfördelning enl tab CEB/5
CEB.34	Fyllning med grovkornig jord och krossmaterial efter schakt för utskiftning och utspetsning för järnväg																												●						●	●				Även makadamsorteringar och grov morän duger

RUBRIK enligt AMA Anläggning 07 och RA Anläggning 07

		Grusprodukter															Bergkrossprodukter																										Jord-produkter		
		Puts, sandlådesand 0/3(2)	Mur-, slip-, kabel-, fog-, dressand	Betong-, sätt-, drän-grus	Mosand (sorterad el osorterad)	Singel 4/8	Singel 4/11	Singel 8/11	Singel 8/16	Singel 8/32	Singel 16/28	Singel 16/32	Singel tv (EU-, gungsand, Rheax)	Singel tv (EU-, gungsand)	Singel tvättat (sand)	Stenmjöl 0/2	Stenmjöl 0/4	Stenmjöl (Fjärtex)	Stenmjöl 0/8	Makadam 4/8	Makadam 4-6/16	Makadam 8/11	Makadam 8/16	Makadam 11/16	Makadam tv (JV-ballast) 11/32	Makadam 16/22	Makadam16/32	Makadam 32/63	Makadam (Bro)	Skärv ca 100/300	Bergkross 0/16 (18)	Bergkross 0/32	Bergkross 0/63	Bergkross 0/90	Bergkross 0/150	Bergkross 0/200	Sprängsten x/y	Anläggningsjord (Humutex)	Planteringsjord	B-jord (Såjord)	
CEB.4	Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m																																											Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek, materialförslag se nedan
CEB.41	Fyllning för grundläggning av bro																														●	●											Kornkurva ska bifogas vid leverans, även makadamsorteringar <63 duger
CEB.411	Fyllning med sprängsten för grundläggning av bro																												●	●													Kornstorleksfördelning enl tab CEB/6
CEB.412	Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av bro																																											Tab CEB/7 förutsätter mix av grovmakadam, skärv och sorterad sprängsten
CEB.413	Fyllning med bergkrossmaterial för grundläggning av bro																											●																Makadam 22/63 föreskrivs
CEB.414	Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av bro																															●	●											Kornstorleksfördelning enl tab CEB/8
CEB.42	Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m																														●	●											Skall finjusteras med stenmjöl
CEB.421	Fyllning med sprängsten för grundläggning av mur, trappa m m																																			●								
CEB.422	Fyllning med grus eller gruskrossmaterial för grundläggning av mur, trappa mm																															●	●	●										Även makadamsorteringar och grov morän duger
CEB.423	Fyllning med bergkrossmaterial för grundläggning av mur, trappa m m																													●	●	●	●	●	●	●								Endast bergkrossmaterial
CEB.46	Fyllning för fundament för kontaktledningsstolpe e d		(●)	(●)													●	●	●																										Kornstorleksfördelning enl tab DCH/6
CEB.5201	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d																																●	●	●	●								Endast krossmaterial enl DCB.211
CEB.521	Fyllning med sprängsten mot bro, mur o d																																		●	●								Kornstorleksfördelning enl tab CEB/2
CEB.522	Fyllning med bergkrossmaterial mot bro, mur o d																																												Makadam 22/63 föreskrivs
CEB.523	Fyllning med grus eller gruskrossmaterial mot bro, mur o d																																●	●										Kornstorleksfördelning enl tab CEB/10
CEB.53	Fyllning mot fundament																															●	●											Beakta fyllning vid anslutning till väg där material enl DCB.2 och DCB.3 föreskrivs
CEB.6111	Fyllning för lastfördelande lager av grus på pålar för väg, plan, järnväg o d																														(●)	(●)											Kornstorleksfördelning enl tab CEB/11, grusmaterial föreskrivs
CEB.6112	Fyllning för lastfördelande lager av krossmaterial på pålar för väg, plan, järnväg o d																																●	●	(●)								Endast krossmaterial
CEB.6121	Fyllning för bankfyllning av grovkornig jord eller krossmaterial på pålar för väg, plan, järnväg o d																														●	●	●										
CEB.6122	Fyllning för bankfyllning av sprängsten på pålar för väg, plan o d																																			●								Endast grov sprängsten enl tab CEB/12
CEC	FYLLNING FÖR LEDNING O D																																											
CEC.11	Fyllning för förstärkning av ledningsbädd																												●				●	●	●	●	●							Även makadamsorteringar och morän duger; beakta krav på material-skiljande (DBB.1211), tätande och avjämnande lager (CEE.125)
CEC.12	Fyllning för utspetsning för ledning																												●				●	●	●	●								Även makadamsorteringar och morän duger; beakta krav på material-skiljande lager (DBB.1212)
CEC.13	Fyllning efter urgrävning till viss nivå för ledning																												●				●	●	●	●	●							Även makadamsorteringar och morän duger; beakta krav på tätande och avjämnande lager (CEE.125)
CEC.14	Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under ledningsbädd																												●				●	●	●	●	●							Fler makadamsorteringar duger, även morän; beakta krav på materialskiljande (DBB.1211), tätande och avjämnande lager (CEE.125)
CEC.15	Fyllning under och kring isolering i isolerad trumbädd, under ledningsbädd			(●)															●											●														Stenstorlek <16 föreskrivs, beakta krav på materialskiljande lager (DBB.1215)
CEC.21	Ledningsbädd för rörledning			(●)															●											●	(●)														Även makadamsorteringar <32 duger
CEC.2112	Ledningsbädd för dränledning			(●)									●	●					(●)											(●)															Kornstorleksfördelning enl tab CEC/1, (.) klarar ej AMA-krav men erfarenhets-mässigt OK
CEC.213	Ledningsbädd för värmeledning o d			(●)									●	●					(●)											(●)															Kornstorleksfördelning enl tab CEC/1, (.) klarar ej AMA-krav men erfarenhets-mässigt OK
CEC.22	Ledningsbädd för el- och telekabel o d (utan skydd) (med skydd)		●	● (●)												(●)	(●)	(●)	 ●											 ●	 (●)														AMA-krav "ej skarpkantigt" AMA-krav "ej skarpkantigt"
CEC.31	Kringfyllning för rörledning			(●)															●											●	(●)														
CEC.3112	Kringfyllning för dränledning				(●)	(●)	(●)	(●)		(●)										●	●	●	●	●		●																			Tvättat rekommenderas (ej AMA-krav); föreslagna sorteringar erfarenhetsbaserade; Banverket föreskriver kornfördelningskurva där makadam 4/8, 6/16, 8/11 och 8/16 duger
CEC.3121	Kringfyllning för vägtrumma																															●												Fler sorteringar (0/63, 0/90 och 0/150) beroende på trumstorlek och -material
CEC.3122	Kringfyllning för järnvägstrumma																																●	●	●	●								Vid trumma av betong stenstorlek <100
CEC.32	Kringfyllning för el- och telekabel o d		●	●												(●)	(●)	(●)																											AMA-krav "ej skarpkantigt"; Banverket föreskriver 0/32 eller 0/63 enl DCH.16
CEC.4	Resterande fyllning																																●	●	●	●								Max stenstorlek <2/3 lagertjocklek
CEC.42	Resterande fyllning för el- och telekabel o d																																●	●										Se vidare undantag i AMA-text
CEC.5	Fyllning för ledningsbank																												●				●	●	●	●	●							Även makadamsorteringar och grov morän duger
CEC.72	Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand		(●)	●																																								Endast naturmaterial; bentonit saluförs ej av Jehander

Viktiga kommentarer!

RUBRIK enligt AMA Anläggning 07 och RA Anläggning 07

Viktiga kommentarer!

		Grusprodukter														Bergkrossprodukter																							Jord-produkter			
		Puts, sandlådesand 0/3(2)	Mur-, slip-, kabel-, fog-, dressand	Betong-, sätt-, drän-grus	Mosand (sorterad el osorterad)	Singel 4/8	Singel 4/11	Singel 8/11	Singel 8/16	Singel 8/32	Singel 16/28	Singel 16/32	Singel tv (EU-, gungsand, Rheax)	Singel tv (EU-, gungsand)	Singel tvättat (sand)	Stenmjöl 0/2	Stenmjöl 0/4	Stenmjöl (Fjärrtex)	Stenmjöl 0/8	Makadam 4/8	Makadam 4-6/16	Makadam 8/11	Makadam 8/16	Makadam 11/16	Makadam tv (JV-ballast) 11/32	Makadam 16/22	Makadam16/32	Makadam 32/63	Makadam (Bro)	Skärv ca 100/300	Bergkross 0/16 (18)	Bergkross 0/32	Bergkross 0/63	Bergkross 0/90	Bergkross 0/150	Bergkross 0/200	Sprängsten x/y	Anläggningsjord (Humutex)	Planteringsjord	B-jord (Sådjord)	
CEE	TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER M M																																							
CEE.111	Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d																															●	●	●	●					Endast bergkrossmaterial, i övr se VVTBT sid 17
CEE.112	Tätning och avjämning kategori B av bergterrass för väg, plan o d samt sammansatt yta																															●	●	●						Endast bergkrossmaterial med MDE <35, kornstorleksfördelning enl tab CEE/1
CEE.12	Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, mur, järnväg, bro m m																															●	●	●	●					Endast bergkrossmaterial
CEE.121	Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad																													●	●	●								Endast bergkrossmaterial
CEE.122	Tätning och avjämning av bergterrass för mur, trappa, fundament m m																													●	●									Endast bergkrossmaterial
CEE.123	Tätning och avjämning av bergterrass för järnväg																															●	●	●						Endast bergkrossmaterial, kornstorleksfördelning enl tab CEE/2
CEE.125	Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav																													●	●									Endast bergkrossmaterial
CEF	DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER																																							
CEF.11	Dränerande lager för väg, plan o d samt vegetationsyta															(●)	(●)	●	●																					Kornstorleksfördelning enl tab CEF/1
CEF.112	Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial för vegetationsyta															(●)	(●)	●	●																					
CEF.12	Dränerande lager för byggnad, bro, mur m m																			●		●		●			●													
CEF.1211	Dränerande lager av grus eller krossmaterial under fyllning för byggnad																							●			●	●												Max stenstorlek 63
CEF.1217	Dränerande lager av grus eller krossmaterial för terrängmur, terrängtrappa o d																							●			●	●												Max stenstorlek 63
CEF.131	Dränerande lager av singel eller makadam på byggnadskonstruktion											(●)												●			●	●												Avjämnas med (30 mm singel) eller makadam 8/16
CEF.132	Dränerande lager av cementbunden makadam på byggnadskonstruktion																										●													Avjämnas med (30 mm singel) eller makadam 8/16; cement saluförs ej av Jehander
CEF.14	Dränerande lager för järnväg																													●		●	●	●	●					Även makadamsorteringar och grov morän duger
CEF.141	Dränerande lager av grus eller krossmaterial under underbyggnad för järnväg																														●	●	●	(●)						Se vidare DCH.16
CEF.142	Dränerande lager av grus eller krossmaterial i underbyggnad för järnväg																														●	●	●	(●)						Se vidare DCH.16
CEF.15	Dränerande lager för deponi								(●)		(●)	(●)								●		●					●	●												Alla makadam- och singelsorteringar med min stenstorlek >4 duger
CEF.2	Dränerande och kapillärbrytande lager								(●)		(●)	(●)									●		●	●	●		●													Material ska vara tvättat med kapillär stighöjd < halva lagertjockleken
CEG	MATERIALAVSKILJANDE LAGER M M																																							
CEG.1	Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro, järnväg m m		(●)	(●)												●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
CEG.122	Materialskiljande lager under fyllning för bro																															●								
CEG.2	Materialskiljande lager under eller kring fyllning för ledningsbädd, dränering o d		(●)	(●)												●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
CEG.311	Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad, på terrass av material typ 4		(●)	(●)												●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
CEG.312	Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad, på terrass av material typ 5		(●)	(●)												●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
CEG.321	Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad, på terrass av material typ 4		(●)	(●)												●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
CEG.322	Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad, på terrass av material typ 5		(●)	(●)												●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER																																							
DCB.1	Undre förstärkningslager för väg, plan o d																																							Även grov morän duger, materialförslag se nedan
DCB.11	Undre förstärkningslager kategori A																															●	●	●	●					Se vidare VVTBT sid 17; OBS att undre förstärkningslager benämns skyddslager i VVTBT
DCB.12	Undre förstärkningslager kategori B																															●	●	●	●					Se vidare VVTBT sid 17; OBS att undre förstärkningslager benämns skyddslager i VVTBT
DCB.2	Förstärkningslager för väg, plan o d																																							Max stenstorlek <1/2 lagertjocklek, materialförslag se nedan
DCB.211	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m																															●	●	(●)						Se vidare VVTBT sid 22
DCB.212	Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m																															●	●	(●)						Se vidare VVTBT sid 22
DCB.213	Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m																															●	●	●	●					Se vidare VVTBT sid 22
DCB.221	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med styv konstruktion																															●	●	●	●					Se vidare VVTBT sid 22-23
DCB.222	Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med styv konstruktion																															●	●	●	●					Se vidare VVTBT sid 22-23
DCB.231	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager																															●								Se vidare VVTBT sid 39-40, VV föreskriver 0/45 men föreslagen sortering OK

RUBRIK enligt AMA Anläggning 07 och RA Anläggning 07

		Grusprodukter														Bergkrossprodukter																								Jord-produkter		
		Puts, sandlådesand 0/3(2)	Mur-, slip-, kabel-, fog-, dressand	Betong-, sätt-, drän-grus	Mosand (sorterad el osorterad)	Singel 4/8	Singel 4/11	Singel 8/11	Singel 8/16	Singel 8/32	Singel 16/28	Singel 16/32	Singel tv (EU-, gungsand, Rheax)	Singel tv (EU-, gungsand)	Singel tvättat (sand)	Stenmjöl 0/2	Stenmjöl 0/4	Stenmjöl (Fjärrtex)	Stenmjöl 0/8	Makadam 4/8	Makadam 4-6/16	Makadam 8/11	Makadam 8/16	Makadam 11/16	Makadam tv (JV-ballast) 11/32	Makadam 16/22	Makadam16/32	Makadam 32/63	Makadam (Bro)	Skärv ca 100/300	Bergkross 0/16 (18)	Bergkross 0/32	Bergkross 0/63	Bergkross 0/90	Bergkross 0/150	Bergkross 0/200	Sprängsten x/y	Anläggningsjord (Humutex)	Planteringsjord	B-jord (Såjord)	
DCB.232	Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager																															●								Se vidare VVTBT sid 39-40, VV föreskriver 0/45 men föreslagen sortering OK
DCB.24	Förstärkningslager under termisk isolering med isolerskivor		(●)	(●)													●	●	●																						Kornstorleksfördelning enl tab CEG/1
DCB.25	Förstärkningslager över termisk isolering med isolerskivor																														●										Stenstorlek <50 föreskrivs
DCB.3	Obundet bärlager för väg, plan o d																																								Max stenstorlek <1/2 lagertjocklek, materialförslag se nedan
DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor																														●										Se vidare VVTBT sid 28-29, även 0/45 OK vid lagertjocklek >120 mm
DCB.312	Obundet bärlager kategori B till belagda ytor																														●										Se vidare VVTBT sid 28-29, även 0/45 OK vid lagertjocklek >120 mm
DCB.321	Obundet bärlager kategori A till ytor med obundet slitlager																														●										Se vidare VVTBT sid 43-44
DCB.322	Obundet bärlager kategori B till ytor med obundet slitlager																														●										Se vidare VVTBT sid 43-44
DCB.411	Slitlager av grus kategori A																													●											Se vidare VVTBT sid 48-49
DCB.412	Slitlager av grus kategori B och C																													●											Se vidare VVTBT sid 48-49
DCB.42	Slitlager av stenmjöl																		●																							För idrottsanläggningar stenmjöl 0/2 eller 0/4 med lagertjocklek ca 70 mm
DCB.511	Justeringslager av undre förstärkningslagermaterial kategori A																															●	●	●	●						Max stenstorlek <1/2 lagertjocklek, se vidare VVTBT sid 17
DCB.512	Justeringslager av undre förstärkningslagermaterial kategori B																															●	●	●	●						Max stenstorlek <1/2 lagertjocklek, se vidare VVTBT sid 17
DCB.521	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor mm																															●	●	(●)							Se vidare VVTBT sid 22-23 och tab 6.1-2
DCB.522	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor mm																															●	●	(●)							Se vidare VVTBT sid 22-23 och tab 6.1-2
DCB.531	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori A till överbyggnad med styv konstruktion																															●	●	●	●						Se vidare VVTBT sid 22-23 och tab 6.1-3, även 0/45 OK
DCB.532	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till överbyggnad med styv konstruktion																															●	●	●	●						Se vidare VVTBT sid 22-23 och tab 6.1-3, även 0/45 OK
DCB.541	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager																															●									Se vidare VVTBT sid 39-40 och tab 8.1-1, även 0/45 OK
DCB.542	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager																															●									Se vidare VVTBT sid 39-40 och tab 8.1-1, även 0/45 OK
DCB.551	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori A till belagda ytor																														●										Se vidare VVTBT sid 28-29 och tab 7.1-1, även 0/45 OK vid lagertjocklek >120 mm
DCB.552	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor																														●										Se vidare VVTBT sid 28-29 och tab 7.1-1, även 0/45 OK vid lagertjocklek >120 mm
DCB.561	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori A till ytor med obundet slitlager																														●										Se vidare VVTBT sid 43-44 och tab 9.1-1
DCB.562	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till ytor med obundet slitlager																														●										Se vidare VVTBT sid 43-44 och tab 9.1-1
DCB.571	Justeringslager av slitlagermaterial av grus kategori A																													●											Se vidare VVTBT sid 48-49 och tab 10.1-1, föreslagen sortering klarar ej finmaterialhalt
DCB.572	Justeringslager av slitlagermaterial av grus kategori B och C																													●											Se vidare VVTBT sid 48-49 och tab 10.1-1, föreslagen sortering klarar ej finmaterialhalt
DCB.6	Stödremsa för väg, plan o d (övre lager)																													●											Se vidare VVTBT sid 54-55 och tab 11.1-1
DCB.6	Stödremsa för väg, plan o d (undre lager)																														●										Se vidare VVTBT sid 54-55 och tab 11.1-2
DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG O D																																								
DCC	Bitumenbundna överbyggnadslager för väg o d																																								Sorteringar (stenmjöl och makadam) bestäms av respektive asfaltverk
DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG O D																																								
DCD.1	Försegling med bitumenemulsion eller bitumenlösning (F)																																								Sorteringar (2/4, 2/5, 2/6 eller 0/6) bestäms av respektive asfaltverk
DCD.2	Försegling med emulsionsslam (ES)																																								Sorteringar (stenmjöl) bestäms av respektive asfaltverk
DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG O D																																								
DCE.11	Bärlager av cementbundet grus																																								Sorteringar (<32) bestäms av respektive betongtillverkare
DCE.12	Slitlager av cementbetong																																								Sorteringar (<16) bestäms av respektive betongtillverkare
DCF	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO O D																																								
DCF.711	Obundna skyddslager på tätskikt på bro	(●)	(●)													●	●																									
DCG	MARKBELÄGGNINGAR AV STEN																																								
DCG.1	Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d		(●)														●	●																								Kornstorleksfördeln enl tab DCG/1; föreslagna krossprod överskrider finmaterial-halt men av erfarenhet OK
DCG.2	Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d (sättsand)		(●)													●	●																									Kornstorleksfördeln enl tab DCG/2; föreslagna krossprod överskrider finmaterial-halt men av erfarenhet OK

Viktiga kommentarer!

RUBRIK enligt AMA Anläggning 07 och RA Anläggning 07

		Grusprodukter														Bergkrossprodukter																									Jord-produkter		
		Puts, sandlådesand 0/3(2)	Mur-, slip-, kabel-, fog-, dressand	Betong-, sätt-, drän-grus	Mosand (sorterad el osorterad)	Singel 4/8	Singel 4/11	Singel 8/11	Singel 8/16	Singel 8/32	Singel 16/28	Singel 16/32	Singel tv (EU-, gungsand, Rheax)	Singel tv (EU-, gungsand)	Singel tvättat (sand)	Stenmjöl 0/2	Stenmjöl 0/4	Stenmjöl (Fjärtex)	Stenmjöl 0/8	Makadam 4/8	Makadam 4-6/16	Makadam 8/11	Makadam 8/16	Makadam 11/16	Makadam tv (JV-ballast) 11/32	Makadam 16/22	Makadam16/32	Makadam 32/63	Makadam (Bro)	Skärv ca 100/300	Bergkross 0/16 (18)	Bergkross 0/32	Bergkross 0/63	Bergkross 0/90	Bergkross 0/150	Bergkross 0/200	Sprängsten x/y	Anläggningsjord (Humutex)	Planteringsjord	B-jord (Såjord)	
DCG.2	Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d (fogsand)	(●)														●																										Kornstorleksfördelning enl tab DCG/3
DCG.3	Beläggning av gräsarmeringsplattor, marktegel och trä		(●)													●	●																										Kornstorleksfördelning enl tab DCG/4
DCG.32	Beläggning av marktegel		(●)													●	●																										Kornstorleksfördelning enl tab DCG/4
DCG.33	Beläggning av trä m m		(●)													●	●																										Kornstorleksfördelning enl tab DCG/4
DCH	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG																																								
DCH.13	Underballastlager av bergkrossmaterial																														●	●									Endast bergkrossmaterial, kornstorleksfördelning enl tab (digital version) DCH/4
DCH.15	Underballastlager för förstärkning av järnväg																														●	●	●	●							Endast bergkrossmaterial med LA <25 och MDE <12, kornstorleksfördelning enl tab DCH/2
DCH.16	Underballastlager för frostisolering av järnväg																															●	●	●							Endast bergkrossmaterial, kornstorleksfördelning enl tab DCH/3
DCH.2	Lager av bergkrossmaterial på underballastlager av sprängsten för järnväg																															●	●	●							Endast bergkrossmaterial, kornstorleksfördelning enl tab DCH/4
DCH.311	Ballastlager av makadam klass I																											●														Se vidare BVS 585.52 kap 6.2
DCH.312	Ballastlager av makadam klass II																											●														Se vidare BVS 585.52 kap 6.3
DCH.32	Ballastlager av grus																															●									Även motsv sortering grusmaterial ok, kornstorleksfördelning enl tab DCH/5
DCH.34	Komplettering av finmakadam i växlingsgator																●	●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCH/6
DCJ	SANDYTOR																																								
DCJ.1	Sandyta av strid sand		●																																						Endast naturmaterial, kornstorleksfördelning enl tab DCJ/1 (beakta snäva gränskurvor)
DCJ.1	Sandyta av strid sand (fallskydd)												●	●	●																										Endast naturmaterial, tvättade sorteringar, se vidare SS EN 1177
DCJ.2	Sandyta av formbar leksand	●																																							Endast naturmaterial, kornstorleksfördelning enl tab DCJ/2 (beakta snäva gränskurvor)
DCK	SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD																																								
DCK.11	Släntbeklädnad av gatsten, naturstensplattor o d		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DCK.12	Släntbeklädnad av betongmarkplattor		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/2
DCK.15	Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial (på sprängstensfyllning)																														●	●									Kornstorleksfördelning enl tab DCK/1, naturmaterial om så anges
DCK.15	Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial (på bergslänt)																															●	●								Kornstorleksfördelning enl tab DCK/3
DCK.21	Erosionsskydd av jord- och krossmaterial																																●								Kornstorleksfördelning enl tab DCK/2
DCK.21	Erosionsskydd av jord- och krossmaterial (för skärnings- och fyllningsslänt för väg kategori A)																														●										
DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR																																								
DCL.11	Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord (gräsytor)																																				●		(●)	Kornstorleksfördelning och mullhalt enl tab DCL/1
	Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord (planteringsytor)																																				●	(●)		Kornstorleksfördelning och mullhalt enl tab DCL/1
DEC	KANTSTÖD																																								
DEC.11	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus (sättning)		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DEC.11	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus (motstöd)																														●										Även motsv sortering grusmaterial ok, AMA föreskriver 0/50 men föreslagen sortering ok
DEC.12	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av asfaltmassa		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DEC.13	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av betong		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DEC.21	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av grus (sättning)		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DEC.21	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av grus (motstöd)																														●										Även motsv sortering grusmaterial ok, AMA föreskriver 0/50 men föreslagen sortering ok
DEC.22	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av asfaltmassa		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DEC.23	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av betong		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DED	RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR																																								
DED.11	Ränndal av gatsten		(●)														●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/1
DED.12	Ränndal av betongmarkplattor		(●)													●	●																								Kornstorleksfördelning enl tab DCG/2
DEP	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO O D																																								
DEP.12	Dräneringskanaler i bindlager																			●																						Makadamen ska vara torkad; epoxi saluförs ej av Jehander
F	MURVERK																																								
FC	Murverk av mursten och murblock i anläggning		●																																						Endast naturmaterial, kornstorleksfördelning enl tab FC/1
FS	Murverk i hus (hämtat från AMA HUS)	●																																							Endast naturmaterial, kornstorleksfördelning enl fig FS/1 (identisk med tab FC/1)

Viktiga kommentarer!

Användningsområden för sorteringar utan AMA-krav

		Grusprodukter												Gruskrossprodukter								Bergkross-produkter				Återvunna produkter				Jord-produkter											
		132 Infiltrationssand 0/8	181 Sandningssand (Halkstopp) 0/8	166 Sandningssand (Halkstopp) 2/6	120 Specialsand 0/4-12	Olika Gårdssingel varierar	156 Singel 40/63	102-4 Bankfyllning (Ospec fyllningsgrus)	719 Greendress 0,1/0,9	703 Sportsand 0,1/1,4	712 Singel tv 40/63	157 Kullersten 80/200	160 Kullersten >200	190 Kross/Grus	171 Väggrus 0/16	163 Singelkross 2/4	720 Singelkross 2/5,6	177 Singelkross 4/8	167 Singelkross 8/16	154 Singelkross 8/28	168 Singelkross 16/28(32)	279 Bergkross 0/12	186 Makadam (Halkstopp) 2/4	221 Makadam Flis 2/5	185 Makadam Halkstopp 2/6	310 Asfaltskross 0/16	287 Betongkross 0/40	289 Betongkross 0/63	109 Bergkross 0/125	412 Fukthållande material	4104 Fyllnadsjord	405 Dressjord	433 Rabattjord	425 Rhododendronjord	409 Barkmull	408 Täckbark	4203 Torv	426 Fibermull	
Finns i region	Användningsområde																																							
	UTFYLLNADER M M																																							
Sth, V, N, Ö	Utfyllnad för plan							●																																
Sth (Bå)	Lager under transformatorstation										●																													Ska fungera som oljefång.
Sth, Ö	Prydnadssten						●					●	●																											
Ö	Infiltration	●																																						
N	Dränering och kringfyllnad															●		●																						
Sth, V, Ö	Överbyggnadsmaterial för väg																										●	●	●											
	YTLAGER M M																																							
Sth, V, N, Ö	Gångar och planer					●																				●														
Sth, N	Vägmaterial														●							●				●													I huvudsak som slitlager.
Sth, V, N, Ö	Halkbekämpning		●	●										●									●	●	●														Materialkrav varierar från kund till kund. Vissa sorteringar finns även som saltblandade.
Sth	Golfbanematerial								●	●							●																						
Ö	Olika idrottsanläggningar				●																																		
	BETONG																																							
Sth	Betongballast																		●	●	●																		
	JORDPRODUKTER																																							
Sth (Ri, Enh)	Dressning av gräsyta																																●							
Sth, N	Fukthållande under ytlager																													●										
Sth (Bå), N	Utfyllnad för grönyta																														●									
Sth (Ri)	För speciella ändamål, lågt pH-värde																																	●						
Sth (Enh)	För speciella ändamål																																		●					
Sth, V, N, Ö	Jordförbättring och marktäckning																																			●	●	●	●	

Sth = Region Stockholm, (Bå) = Bålsta, (Enh) = Enhörna, (Ri) = Riksten, V = Västra regionen, N = Norra regionen, Ö = Östra regionen

Viktiga kommentarer!

Sand & Grus AB Jehander är en av de ledande leverantörerna av berg- och grusmaterial till byggindustrin. Vi producerar, säljer och distribuerar även sand- och jordprodukter samt importerar och marknadsför geotextil. Även privatpersoner köper våra produkter till villa, trädgård och fritidshus. Jehander har en omsättning på 500 miljoner kronor och har 130 anställda.

Sand & Grus AB Jehander ingår i HeidelbergCement-koncernen, marknadsledande globalt inom produktområdet ballast och en betydande aktör inom cement, betong och andra relaterade verksamheter. Detta gör HeidelbergCement till en av världens största byggmaterialproducenter. Koncernen har cirka 57 000 medarbetare på 2 600 platser i 50 länder.

Denna sortimentsguide finns även på vår hemsida, www.jehander.se

Sand & Grus AB Jehander
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30
Box 47124
100 74 Stockholm
Telefon 08-625 63 00
Telefax 08-625 63 39

Region Väst
Sagsjövägen
428 81 Kållered
Telefon 031-86 76 50
Telefax 031-86 77 99

Region Norr
Utmarksvägen 31
802 91 Gävle
Telefon 026-400 56 50
Telefax 026-729 76

Region Öst
Ludden
605 96 Norrköping
Telefon 011-415 27 80
Telefax 011-33 18 44

Bankgiro 476-8628
Plusgiro 5 21 14-6
Orgnr 556016-1183
www.jehander.se

feb 2010

JEHANDER
HEIDELBERGCEMENT Group