



Cementbunden lättballast

Produktbeskrivning

Cementbunden lättballast är en fabriksstillverkad produkt bestående av lättballast, cement och vatten. Cementbunden lättballast kan erhållas med lättballastfraktionerna 2-4, 4-12 resp 12-20 mm och med cementhalter från 80 till 300 kg/m³. Densiteten ligger i intervallet 500-900 kg/m³. Levereras med cementtyp CEM II/A 42,5 R (Byggcement Slite resp Skövde).

Hantering

Cementbunden lättballast levereras normalt med roterbil. Cementbunden lättballast går inte att pumpa. Cementbunden lättballast skyddas mot stark uttorkning i tidig ålder.

Användningsområden

Cementbunden lättballast kan användas bl a som isolering under bottenplattor och som utfyllnad vid krav på låga laster, exempelvis inom ROT-sektorn. I motsats till lös lättballast ger Cementbunden lättballast en stabiliserad yta som går att arbeta på och som bär armering och lättare produkter.

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
260 21 Billeberga
Tel +46 (0)418-43 17 48
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENTGroup