

Mehaanilised ja füüsilised nõuded standardi EVS-EN 197-1:2002 järgi

Tugevusklass	Survetugevus, Mpa				Tardumise algus, min	Paisumine, mm
	Eeltugevus		Normtugevus			
	2-päevane	7-päevane	28-päevane			
32,5 N	-	≥ 16,0	≥ 32,5	≤ 52,5	≥ 75	≤ 10
32,5 R	≥ 10,0	-				
42,5 N	≥ 10,0	-	≥ 42,5	≤ 62,5	≥ 60	
42,5 R	≥ 20,0	-				
52,5 N	≥ 20,0	-	≥ 52,5	-	≥ 45	
52,5 R	≥ 30,0	-				