

		
Sand & Grus AB Jehander Box 47124 100 74 STOCKHOLM www.jehander.se	05 1505-CPD-CB127	Produktionsanläggning Kållerød Sagsjövägen 428 81 Kållerød Tfn 031-86 76 50 Fax 031-86 76 99
SS-EN 13450 Makadamballast för järnväg		260 K Makadam klass 1 2603
Sortering		32/63
<u>Kornstorleksfördelning</u>		F
<u>Finmaterialhalt</u>		A
Kornform		Sl₂₀
Kornlängd		D
Korndensitet	torr	2,81 Mg/m³ ±0,05
Motstånd mot fragmentering		LA_{RB20}
Motstånd mot nötning		M_{DE} RB11
Beständighet (vattenabsorption)		0,3 vikt-%
Utsläpp av farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Vittringsbeständighet		NPD
Petrografisk analys		Se petrografisk undersökning

Deklarerad kornstorleksfördelning

Sikt (mm)	0,063	22,4	31,5	40	50	63	80
Max %	0,5	7	7	40	70	99	
Passerande, vikt-%	0,3	1	3	23	68	98	100
Min %			0	15	45	93	100