

		
<b>Sand &amp; Grus AB Jehander</b> Box 47124 100 74 STOCKHOLM <a href="http://www.jehander.se">www.jehander.se</a>	<b>05</b>  <b>1505-CPD-CB127</b>	<b>Produktionsanläggning</b> <b>Kållerød</b> Sagsjövägen 428 81 Kållerød Tfn 031-86 76 50 Fax 031-86 76 99
<b>SS-EN 13450</b> <b>Makadamballast för järnväg</b>		<b>260 K Makadam klass 1</b> <b>2603</b>
Sortering		<b>32/63</b>
<u>Kornstorleksfördelning</u>		<b>F</b>
<u>Finmaterialhalt</u>		<b>A</b>
Kornform		<b>Sl<sub>20</sub></b>
Kornlängd		<b>D</b>
Korndensitet	$\rho_{CM}$	<b>2,76 Mg/m<sup>3</sup> ±0,05</b>
Motstånd mot fragmentering		<b>LA<sub>RB20</sub></b>
Motstånd mot nötning		<b>M<sub>DE</sub> RB11</b>
Beständighet (vattenabsorption)		<b>0,3 vikt-%</b>
Utsläpp av farliga ämnen		<b>NPD</b>
Frostbeständighet		<b>NPD</b>
Vittringsbeständighet		<b>NPD</b>
Petrografisk analys		<b>Se petrografisk undersökning</b>

#### Deklarerad kornstorleksfördelning

Sikt (mm)	0,063	22,4	31,5	40	50	63	80
Max %	0,5	7	7	40	70	99	
<b>Passerande, vikt-%</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
Min %			0	15	45	93	100