



# Golvbetong

## Produktbeskrivning

Golvbetong levereras i följande kvalitetsklasser:

Golv tjocklek, mm	Hållfasthetsklass	Maximal stenstorlek, mm	Sättningsmått, mm (konsistenskl. S1-S4)
30-50	C 40/50	0 - 8	10 - 210
> 50		0 -16	10 - 210
30-50	C 32/40	0 - 8	10 - 210
> 50		0 -16	10 - 210
30-50	C 25/30	0 - 8	10 - 210
> 50		0 -16	10 - 210

Golvbetong kan med fördel stålfiberarmeras och även levereras med polypropylenfiber. Hållfasthetsklass på golvbetong väljs med hänsyn till användningsområde och krav på slitstyrka enl. tabell i HusAMA. Önskas annan ballastgradering kontakta vår Teknisk Kundservice.

## Hantering

Beträffande gjutning, utförande och efterbehandling hänvisas till Hus-AMA.

## Användningsområden

Golv i kvalitetsklass A utförs med mycket hög hållfasthetsklass, C 40/50 och kombineras ofta med t ex hårdbetongyttskikt. Det mycket höga kravet på nötningsmotstånd (0,2 mm) ställer mycket höga krav på både material och utförande.

Golv i kvalitetsklass B utförs med hållfasthetsklass, C 32/40 och kombineras ofta med vakuumbehandling och maskinglättning för att det höga kravet på nötningsmotståndet (0,4 mm) skall uppnås.

Golv i kvalitetsklass C utförs med hållfasthetsklass, C 25/30 och kombineras ofta med vakuumbehandling och maskinglättning för att kravet på slitstyrkan 0,8 mm ska kunna uppnås.

BETONGINDUSTRI AB  
Huvudkontor & Region Stockholm  
Liljeholmsvägen 30, Box 47312  
100 74 Stockholm  
Tel +46 (0)8-625 62 00  
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst  
Fabriksvägen 2  
260 21 Billeberga  
Tel +46 (0)418-43 17 48  
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr  
Körfältsvägen 3  
831 38 Östersund  
Tel +46 (0)63-10 40 75  
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst  
Regelgatan 7  
589 41 Linköping  
Tel +46 (0)13-15 63 49  
Fax +46 (0)13-16 32 04

**Betongindustri**  
HEIDELBERGCEMENT Group